



CARTIERA **PIRINOLI** s.c.

**Specifiche tecniche**  
Technical specifications

**268**  
**LINER**

Cartoncino patinato Bianco/Grigio fine per accoppiamento con microonda

Fully coated white lined chipboard with grey back, suitable for litholamination / Carton couché blanc verso gris pour contre collage micro cannelure / Voll gestrichener Karton mit weisser Deckschichte und grauer Rückseite, geeignet zum Kaschieren auf Wellpappe / Cartoncillo estucado reverso Gris fino para contra encolar

Grammatura Substance/Grammage	Spessore Caliper/Epaisseur	Voluminosità Bulk/Main	Rigidità Taber 15°		Rigidità DIN 5°	
			Taber Stiffness 15°/Rigidité Taber 15°	DIN Stiffness 5°/Rigidité DIN 5°	Long MD/SM	Trasv CD/ST
g/m <sup>2</sup>	mm	cc/g	mNm	mNm	Nmm	Nmm
<b>270</b>	0,31	1,16	7,3	3,3	13,7	6,2

Bianco Copertina	Top Brightness	Blancheur Couche	82,0	%
Adesione strati	Internal Bond	Cohesion des couches	140	J/m <sup>2</sup>

**Tolleranze e metodi di prova** Tolerances and Test Methods/Tolerances et Methodes d'Essai

Grammatura / Substance / Grammage	+/- 3% Sulla media dell'ordine - On the average of the order	ISO 536
Spessore / Caliper / Epaisseur	+/- 5% Sui singoli campioni (95% dei valori) - For single determinations (95% of values)	ISO 534
Rigidità / Stiffness / Rigidité	+/- 15% Sui singoli campioni (95% dei valori)- For single determinations (95% of values)	ISO 2493    DIN 53121
Grado di Bianco / Brightness / Blancheur	+/- 2%	ISO 2470
Adesione strati / Internal Bond / Cohesion des couches	Minimo - Least - Minimum	UNI 9439
Campionamento / Sampling / Echantillonnage		ISO 186
Condizioni di prova / Test climate / Conditions d'Essai		23 °C +/- 1°    50% R.H. +/- 2

Luglio 2015 / July 2015

