



Specifiche tecniche
Technical specifications

025
UD

Cartoncino monopatinato bianco, interno grigio, retro avana, idoneo al contatto con alimenti secchi secondo la normativa vigente /
White lined light-coated chipboard with grey middle and avana back, suitable to contact with dry foods, according to italian legislation /
Carton blanc légèrement couché, intérieur gris et verso avana, apte au contact avec aliments secs, selon la loi italienne

Grammatura Substance/Grammage	Spessore Caliper/Epaisseur	Voluminosità Bulk/Main	Rigidità Taber 15°		Rigidità DIN 5°	
			Taber Stiffness 15°/Rigidité Taber 15°	DIN Stiffness 5°/Rigidité DIN 5°	Long	Trasv
			MD/SM	CD/ST	MD/SM	CD/ST
g/m ²	mm	cc/g	mNm	mNm	Nmm	Nmm
430	0,57	1,33	31,4	12,4	58,1	22,4
450	0,60	1,33	32,9	14,3	61,2	27,2
470	0,63	1,33	33,8	15,7	62,9	29,1

Bianco Copertina	Top Brightness	Blancheur Couche	78,0	%
Adesione strati	Internal Bond	Cohesion des couches	140	J/m ²

Tolleranze e metodi di prova Tolerances and Test Methods/Tolerances et Methodes d'Essai

Grammatura / Substance / Grammage	+/- 3% Sulla media dell'ordine - On the average of the order	ISO 536
Spessore / Caliper / Epaisseur	+/- 5% Sui singoli campioni (95% dei valori) - For single determinations (95% of values)	ISO 534
Rigidità / Stiffness / Rigidité	+/- 15% Sui singoli campioni (95% dei valori)- For single determinations (95% of values)	ISO 2493 DIN 53121
Grado di Bianco / Brightness / Blancheur	+/- 2%	ISO 2470
Adesione strati / Internal Bond / Cohesion des couches	Minimo - Least - Minimum	UNI 9439
Campionamento / Sampling / Echantillonnage		ISO 186
Condizioni di prova / Test climate / Conditions d'Essai		23 °C +/- 1° 50% R.H.+/-

Settembre 2015 / September 2015