



CARTIERA **PIRINOLI** s.c.

GK



Specifiche tecniche
Technical specifications

Cartone non patinato, grigio, liscio
Unlined grey board, calendered / Carton gris, lissé

Grammatura Substance/Grammage	Spessore Caliper/Epaisseur	Voluminosità Bulk/Main	Adesione Int Bond/Cohesion
g/m	mm	cc/g	J/m²
230	0,31	1,35	250
250	0,34	1,36	
275	0,38	1,36	
300	0,41	1,36	
320	0,44	1,36	
340	0,46	1,36	
360	0,49	1,36	
380	0,52	1,37	
400	0,55	1,37	
420	0,58	1,37	
440	0,60	1,37	
460	0,63	1,37	
480	0,66	1,37	
500	0,69	1,37	
550	0,76	1,38	

NON PATINATO
GRIGIO

Tolleranze e metodi di prova Tolerances and Test Methods/Tolerances et Methodes d'Essai

Grammatura / Substance / Grammage

+/- 3% Sulla media dell'ordine On the average of the order

ISO 536

Spessore / Caliper / Epaisseur

+/- 5% Sui singoli campioni (95% dei valori) - For single determinations (95% of values)

ISO 534

Adesione strati / Internal Bond / Cohesion des couches

Minimo - Least - Minimum

UNI 9439

Condizioni di prova / Test climate / Conditions d'Essai

23 °C +/- 1°

50% R.H. +/- 2

Agosto2015 / August2015

